



Sistemi inorganici

B-STRUCTURA G

B-STRUCTURA G è una malta strutturale Biocompatibile, preconfezionata in polvere per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998-2. **B-STRUCTURA G** è totalmente priva di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker. E' costituita da una miscela di sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 3 mm. Il legante è costituito da Calce Idraulica Naturale Pura **NHL 5** di SAINT-ASTIER conforme alla norma UNI EN 459-1 e Meta-Caolino. La calce **NHL 5**, di colore bianco, è prodotta mediante cottura di calcari silicei a temperature inferiori ai 1250° C e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell'ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura.



CARATTERISTICHE

B-STRUCTURA G è una malta strutturale, preconfezionata in polvere, biocompatibile, priva di sali, prodotti chimici e composti organici volatili (VOC). Tali caratteristiche, unite alla totale natura minerale dei componenti, garantiscono la purezza, la non tossicità, la non nocività e la più totale riciclabilità del prodotto nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Il legante è costituito da calce idraulica pura **NHL 5** e metacaolino per potenziarne le proprietà idrauliche, conferendo caratteristiche di alta resistenza e ottima aderenza al supporto.

CAMPI D'IMPIEGO

Grazie alle spiccate caratteristiche di resistenza meccanica, coesione e adesione ai supporti, la malta **B-STRUCTURA G** è particolarmente indicata per il consolidamento strutturale con reti (in fibra di vetro, carbonio, acciaio), materiali compositi FRP e barre metalliche elicoidali o in FRP. **B-STRUCTURA G** può essere applicato direttamente su superfici verticali ed orizzontali costituite da laterizio di mattoni pieni, forati portanti, forati leggeri, laterizio misto, pietrame e tufo. Per tutte quelle superfici compatte o poco assorbenti (blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio e granulati di argilla espansa, blocchi di conglomerato cellulare, supporti a base calce o cemento, strutture in C.A., legno magnesiacco) l'impiego di **B-STRUCTURA G** dovrà essere preceduto dall'applicazione di **SPRIZZO** Ponte di Adesione.

B STRUCTURA G è ideale per:

rinzaffi consolidanti
intonaci strutturali
Interventi di cuci-scucisti
latura dei giunti di malta semplice o armata
formazione di murature in elevazione

APPLICAZIONE

La posa di **B STRUCTURA G** deve essere preceduta dalla preparazione del supporto: nel caso in cui la superficie sia compatta o poco assorbente l'applicazione dovrà essere preceduta da **SPRIZZO** Ponte di Adesione; per le murature affette da umidità di risalita si raccomanda l'utilizzo di **SPRIZZO ANTISALE**. Il supporto, se asciutto, dovrà essere opportunamente bagnato ad eccezione delle superfici già trattate con la malta da rinzaffo **SPRIZZO ANTISALE**. Per superfici in laterizio o pietra decoese si consiglia l'impiego del consolidante **TC35**.

B STRUCTURA G può essere applicato manualmente con cazzuola e frattazzo o tazza intonacatrice, oppure meccanicamente mediante pompa tradizionale peristaltica o macchina intonacatrice a vite e polmone (statore/rotore D5-2,5 PFT). Nel caso di applicazione con macchina intonacatrice la lunghezza del tubo non deve essere superiore a 20 m e la prevalenza deve essere massimo 6 m. **B STRUCTURA G** è preconfezionato e va impastato solo con acqua in ragione di circa 5 l per sacco in funzione della consistenza desiderata.

Lo spessore di applicazione non dovrà superare 2 cm per mano. Dovendo procedere all'applicazione di più strati attendere che il precedente abbia perso buona parte dell'acqua d'impasto e la superficie non sia compatta. Per rendere planari le superfici procedere alla livellatura con staggia d'alluminio e rifinire le medesime mediante frattazzatura con frattone di plastica/legno o raschiatura tramite rabottatura.

Se lo strato di **B STRUCTURA G** precedentemente applicato risultasse già asciutto si procederà con un'adeguata bagnatura del supporto prima di applicare lo strato successivo. Tale operazione consentirà di mantenere lavorabile il nuovo strato e garantirà una perfetta adesione allo strato sottostante.

Esecuzione di rinforzo strutturale di murature, ristilatura dei giunti delle malte di allettamento delle cortine murarie, di consolidamento di strutture voltate, di malte da muratura, con malta **B-STRUCTURA G** preconfezionata in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 998-1. Malta per scopi generali (G), con i seguenti parametri di controllo: pH dell'impasto > 12.5 , massa volumica malta essiccata kg/m^3 1620, resistenza a compressione (1015-11) 5 N/mm^2 , coefficiente alla diffusione del vapore acqueo (EN 1015-19) $\mu < 15$, adesione (EN 1015-12) 0.5 N/mm^2 FP-B, assorbimento d'acqua per capillarità W1, conducibilità termica 0.67 W/mK Tabulato, reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe A1.

La malta **B-STRUCTURA G** è totalmente priva di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker ed è costituita da una miscela Calce Idraulica Naturale Pura **NHL5** Meta Caolino e sabbie calcaree pure, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 1.4 mm. La Calce Idraulica Naturale Pura **NHL 5** di SAINT-ASTIER conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce **NHL 5**, di colore bianco, è prodotta mediante cottura di calcari silicei a temperature inferiori ai 1250°C e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell'ossido di calcio senza aggiunta di o leganti idraulici di qualsiasi natura, avente i seguenti parametri di controllo: contenuto di calce libera non inferiore al 19% (UNI EN 459-2 4.7), densità di 0,77 (UNI EN 459-2 5.8) ed una resistenza meccanica a compressione a 28 gg non inferiore a $10,2 \text{ Mpa}$ (UNI EN 459-2 5.1).

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO: Malta per scopi generali (G) per interni ed esterni conforme alla norma UNI EN 998:2.

CURVA GRANULOMETRICA (EN 1015-1): 0 - 3 mm

pH DELL'IMPASTO: > 12.5

MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA (EN 1015-6): kg/m³ 1.810

MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA ESSICATA (EN 1015-10): kg/m³ 1.620

MASSA VOLUMICA APPARENTE IN MUCCHIO: kg/m³ 1.350

ESISTENZA A COMPRESSIONE (EN 1015-11): CSIV-5 N/mm²

ADESIONE (EN 1015-12): 0,5 N/mm² FP-B

COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO (EN 1015-19): $\mu < 15$

ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITA' (EN 1015-18): W1

CONDUCIBILITA' TERMICA (EN1745:2002 prosp. A 12): 0.67 W/mK Tabulato

REAZIONE AL FUOCO (EN 13501-1): Classe A1

ACQUA D'IMPASTO: 5 l per sacco

RESA: 15 kg/m² circa per 1 cm di spessore

CONFEZIONE: sacco da 25 kg

PALLET : 56 sacchi kg 1.400

CONSERVAZIONE: 18-24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto.

SPESSORE APPLICABILE PER STRATO: 2 cm circa per mano

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: da +5°C a +32°C

CLASSIFICAZIONE REACH: Vedere SDS

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcs-srl.it.