



Promotori di adesione

## TC AGGRAPPANTE

**TC AGGRAPPANTE** Promotore di Adesione è una pasta composta da copolimeri vinilversatici in emulsione ed inerti carbonatici in curva granulometrica continua da 0 a 2 mm. Specifico per ottenere superfici ruvide atte a ricevere il successivo strato di intonaco o rasante.



RADON FREE



RESTAURO



RESISTENTE



PRIVA DI  
CEMENTO



VERSATILE



ELEVATA  
ADESIONE



VELOCE



LEGGERO



REVERSIBILE



FACILE



BIOEDILIZIA



CONSOLIDANTE

## CARATTERISTICHE

**TC AGGRAPPANTE** è un Promotore di Adesione, preconfezionato in pasta, specifico per creare uno strato di aggrappo tra il supporto e materiali successivamente posati quali intonaci o rasanti. La composizione è specifica per assicurare caratteristiche di adesione e il facile ottenimento di una superficie scabra che fungerà da strato di aderenza.

## CAMPI D'IMPIEGO

**TC AGGRAPPANTE** Promotore di Adesione è specifico per la formazione di superfici scabre atte a creare un collegamento tra supporto e materiali che andranno posati successivamente. Deve essere applicato su tutte le superfici compatte o poco assorbenti (blocchi pieni o cavi di conglomerato cementizio e granulati di argilla espansa, blocchi di conglomerato cellulare, supporti a base calce o cemento, strutture in C.A., legno magnesiacco).

## APPLICAZIONE

**TC AGGRAPPANTE** Promotore di Adesione può essere applicato manualmente, con rullo o pennellessa direttamente sulla superficie. Il prodotto può essere utilizzato tal quale o con diluizione massima del 20% in peso con acqua. Attendere 24h prima della posa degli strati successivi di Intonaco o rasante al fine di garantire la perfetta presa ed adesione alla superficie del **TC AGGRAPPANTE**.

## DATI TECNICI

**TIPO DI PRODOTTO:** Promotore di Adesione

**CURVA GRANULOMETRICA:** 0 - 2 mm

**MASSA VOLUMICA APPARENTE MALTA FRESCA:** kg/m<sup>3</sup> 1.420 circa

**ADESIONE:** > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

**VALORE LIMITE 2010 CE di VOC (cat.A/a) 30 g/l:** Contenuto Max VOC 10 g/l

**DILUIZIONE CON ACQUA:** massimo 1 l per confezione

**RESA:** 0.2 kg/m<sup>2</sup> circa

**CONFEZIONE:** secchio da 5 kg

**CONSERVAZIONE:** fino a 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** da +5°C a +32°C

**CLASSIFICAZIONE REACH:** Vedere SDS

## AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito [www.tcs-srl.it](http://www.tcs-srl.it).