

POMICA MASSETTO

POMICA MASSETTO è un massetto alleggerito Biocompatibile, preconfezionato in polvere per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 13813. POMICA MASSETTO è privo di cemento o di composti appartenenti al gruppo del clinker.

È costituito da una miscela di sabbie pure minerali espanse a basso peso specifico, vagliate con arco granulometrico continuo da 0 a 5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale Pura NHL conforme alla norma UNI EN 459-1.

La calce NHL, di colore bianco, è prodotta mediante cottura a temperature inferiori ai 1250° C di calcari silicei e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell'ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura.

- Deumidificante
- Ecologica
- Radon free
- Restauro
- Traspirante
- Resistente
- Privo di cemento
- Versatile
- Riciclabile
- Salubre
- Antibatterico
- Anticondensa
- NHL
- Veloce
- Reversibile
- Facile
- Resistente all'inquinamento
- Bioedilizia



Caratteristiche

POMICA MASSETTO è un massetto alleggerito, preconfezionato in polvere, biocompatibile, privo di sali, prodotti chimici e composti organici volatili (VOC). Tali caratteristiche, unite alla totale natura minerale dei componenti, garantiscono la purezza, la non tossicità, la non nocività e la più totale riciclabilità del prodotto nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. I minerali espansi, a basso peso specifico, che costituiscono POMICA MASSETTO presentano una struttura cellulare caratterizzata da micro cavità. Tale struttura conferisce al materiale capacità fonoassorbenti.

Campi d'impiego

POMICA MASSETTO è specifico per la formazione di massetti alleggeriti coibenti per strutture di nuova e antica formazione, per bassi ed elevati spessori da 3 fino 15 e oltre. Facilmente lavorabile con le tecniche tradizionalmente utilizzate nella posa dei sottofondi. POMICA MASSETTO è impiegato per la realizzazione dello strato finale di supporto della pavimentazione. Consigliato come massetto copri impianti radianti a pavimento.

Applicazione

Il massetto POMICA MASSETTO può essere applicato manualmente o a pompa e va impastato solo con acqua in ragione di circa 10-11 l per sacco, in funzione della consistenza desiderata. Dopo la preparazione delle fasce di livello si procederà con il getto dell'impasto, opportunamente costipato, a riempimento delle campiture. Staggiare e fratazzare la superficie in condizioni di fresco su fresco. Attendere la completa maturazione.

Voci di capitolato

Esecuzione di Massetto alleggerito dello spessore di cm... con POMICA MASSETTO sottofondo biocompatibile preconfezionato in polvere, per interni ed esterni, conforme alla norma UNI EN 13813 con i seguenti parametri di controllo: pH dell'impasto > 12,5, resistenza a compressione CSII, coefficiente alla diffusione del vapore acqueo $\mu < 10$ (EN 1015-19), adesione > 0,1 N/mm² FP-B (EN 1015-12), conducibilità termica 0,17 W/mK, reazione al fuoco (EN 13501-1): Classe A1.

Il Massetto di sottofondo POMICA MASSETTO è totalmente privo di cemento e di composti appartenenti al gruppo del clinker ed è costituito da inerti puri minerali espansi a basso peso specifico, vagliati con arco granulometrico continuo da 0 a 5 mm. L'unico legante presente è la Calce Idraulica Naturale Pura NHL conforme alla norma UNI EN 459-1. La calce NHL, di colore bianco, è prodotta mediante cottura di calcari silicei a temperature inferiori ai 1250° C e ridotta in polvere mediante il solo spegnimento dell'ossido di calcio, senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcsgroup.it.

Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO: Conglomerato leggero per massetti conforme norma UNI EN 13813

DATI TECNICI		
Proprietà	U.m.	Valore
Curva Granulometrica EN 1015-1	mm	0 - 5
pH dell'impasto	pH	> 12.5
Massa volumica apparente malta fresca EN 1015-6	kg/m ³	media 1340
Massa volumica apparente malta essiccata EN 1015-10	kg/m ³	media 1100
Massa volumica apparente in mucchio	kg/m ³	media 900
Resistenza a compressione EN 1015-11	-	categoria CSII
Resistenza a compressione EN 13813	-	C5
Resistenza a flessione EN 1015-11 28gg	N/mm ²	1,80
Resistenza a flessione EN 13813	-	F1
Spessore minimo applicabile	cm	> 3
Adesione EN 1015-12	N/mm ²	> 0,1 FPB
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo EN 1015-19	μ	< 10
Pedonabilità	h	24 dalla posa
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1015-18	-	W0
Tempo inizio presa a 20°C 65% UR	h	12
Tempo fine presa a 20°C 65% UR	h	20
Reazione al fuoco EN 13501-1	Classe	A1
Acqua d'impasto	l	10-11 per sacco
Resa	kg/m ² /cm spessore	8

STOCCAGGIO E CONFEZIONI	
Confezioni	Sacco da 30 kg
Pallet	48 sacchi, 1440 kg
Conservazione	18-24 mesi nella confezione originale in luogo asciutto
Temperatura di applicazione	da +5°C a +32°C
Classificazione Reach	Vedere SDS